

Experimental (7)

بلمرة الاضافة أو البلمرة المتسلسلة

Chain (Old Addition) polymerization

الجانب النظري


Keywords: Chain
polymerization, Initiation,
Initiators, AIBN

ان عملية البلمرة هي عملية تفاعل وارتباط لجزيئات صغيرة ومتعددة تسمى المونومر (monomer) وتختص عملية البلمرة المتسلسلة Chain polymerization بالمركبات التي تحتوي على أواصر مزدوجة أو ثلاثية بين ذراتها مثل الاثيلين $CH_2=CH_2$ والاسثيلين $CH\equiv CH$ ومركبات أخرى معينة.

إن من أهم ما يميز هذا النوع من البلمرة أن الاصرة المحفزة هي التي تقود الى نمو السلسلة الجزيئية المتبلورة، والمراحل التي تمر بها عملية البلمرة المتسلسلة هي:

• Chain polymerization proceeds by the succession of three steps:

– Initiation: The first active center (radical, anion or cation) is formed and the growth of the chain is initiated.



– Propagation: Growth of the polymer chain occurs by the successive addition of monomers to the active center at the end of the chain.

– Termination: Growth is terminated by either neutralization or transfer of the active center.


(1) عملية البدء *Initiation*

(2) عملية النمو *Propagation*

(3) عملية الانتهاء *Termination*



إن عملية البدء مهمة جداً حيث تسمى البلمرة المتسلسلة التي تتم من خلال الجذور الحرة (free radical) بالبلمرة الجذرية والتي تتم من خلال الايونات الموجبة والسالبة بالبلمرة الايونية السالبة (Anionic) والبلمرة الايونية الموجبة (Cationic) على التوالي.

وللحصول على عملية تنشيط للمونومر لابد من توفر قدر معين من الطاقة وتتم هذه العملية (البدء) إما بطرق فيزيائية كاستخدام الحرارة أو الضوء أو أشعة مؤينة مثل أشعة الفا ، بيتا ، كاما. أو بطريقة كيميائية بإضافة مواد تساعد على تكوين جذور حرة عند تفككها وتسمى هذه المواد بالبادئات (Initiators) ومن أشهر أنواع




البادئات الحرارية ومن أكثر البادئات الحرارية المستعملة على نطاق واسع هي مادة بيروكسيد البنزويل الذي يتفكك عند درجة 80°م ليعطي جذوراً حرة. وكذلك توجد أنواع أخرى من البادئات مثل

AIBN(α,α'-Azobisobutyronitrile)




إن البادئ يكون مراكز فعالة (**Active center**) الضرورية لعملية البدء. في هذه التجربة سوف ندرس بلمرة الستايرين بطريقة الجذور الحرة. وخطوات بلمرة الستايرين موضحة أدناه

Formation of the radical initiator:




Polymerization of styrene:



Initiation:



Propagation:



Termination:



Styrene
MW 104.15
bp 145-146°C

Polystyrene
MW 300,000-25,000,000

وينتهي النفا

الجانب العملي

ملاحظة: يجب تنقية المونومر قبل البدء بتحضير البوليمر وذلك لازالة المواد المضافة الى المونومر والتي تمنع عملية البلمرة والمسماة بالموانع (**Inhibitors**) وهذه المواد تضاف للمونومر عندما يراد حفظه لفترة طويلة (من المواد المانع للتبلمر مادة الهيدروكويونون وثلاثي نيتروبنزين).

يوضع في إنبوبة اختبار (4 غم) من مونومر الستايرين. ويوضع في إنبوبة اختبار أخرى (4 غم) من مونومر الستايرين أيضا. سخن انبويتي الاختبار في حمام مائي حتى درجة 80°م ثم اضع الى كل انبوبة اختبار (0.1غم) من بيروكسيد البنزويل واستمر في عملية التسخين داخل الحمام المائي وبعد مرور 30 دقيقة يلاحظ ان المحلول أصبح أكثر لزوجة نتيجة عملية البلمرة. انقل احدى الانبويتين خارج الحمام المائي واستمر في تسخين الانبوبة الاخرى لمدة 30 دقيقة أخرى. رسب محتويات الانبويتي بالإيثانول (بشكل تدريجي) ثم

جفهما. عين النسبة المئوية لنموذجي البوليمرين المحضرين مقارنة مع وزن المونومر وسجل جميع الملاحظات حول فترة التسخين وتأثيرها على عملية البلمرة.

أسئلة للمناقشة

- (1) اكتب معادلة الستايرين موضعا خطوات البدء والنمو والانتهاج؟
- (2) ماهو تأثير درجة الحرارة على تفكك البادئ وعلى سرعة التفاعل؟ ناقش ذلك
- (3) في أي النموذجين يكون الوزن الناتج للبوليمر أكبر ولماذا، ما علاقة ذلك بالوزن الجزيئي للبوليمر؟
- (4) ماهي الاختلافات الأساسية بين النماذج التي تم تحضيرها؟

